

DEPOSITO DELLA CALCE: IT-BS-001-CIVIDATE CAMUNO

Cividate Camuno è un piccolo comune della Val Camonica (BS) che ospita il primo Deposito della Calce della Banca della Calce (matricola IT-BS-001). Presso il Deposito viene invecchiato il grassello di calce proveniente dalla fornace storica di Ono San Pietro: una fornace discontinua con volta autoportante, alimentata con fascine di legna.

Lo spegnimento della calce viva è condotto manualmente, in bagnoli di tipo tradizionale, con il metodo noto come 'aspersione'. Le fosse della calce sono ubicate all'interno della ex cava di estrazione di calcare. Il Deposito di Cividate Camuno è accreditato come Deposito della Calce dal giugno 2010.

Dati Identificativi del Deposito della Calce

Matricola	IT-BS-001-Cividate Camuno
Ubicazione	Cividate Camuno (BS) - via delle Cave
Numero Fosse della Calce	10
Dimensioni Fosse della calce	Fossa A-B-C-D-E-F-G-H-I-L: m ³ 25 (m 2 x 5,00 x 2,50 h)

Lotti di Grassello di Calce in invecchiamento presso il Deposito

Lotto	Lotto L1010-A	Lotto L1010-B
Tipo di grassello (EN 459:2010)	CL90 (S PL)	CL90 (S PL)
Quantità (tonn)	30	30
Origine del Calcare	Monte Concarena	Monte Concarena
Cottura	Forno discontinuo con volta autoportante alimentato a legna, località Ono San Pietro	Forno discontinuo con volta autoportante alimentato a legna, località Ono San Pietro
Cottura Temp. Max	900°C	900°C
Modalità spegnimento	Manuale con bagnolo	Manuale con bagnolo
Data Spegnimento	10/10/2010	10/10/2010
Data Apertura Fossa	10/10/2012	10/10/2014
Tempo di invecchiamento previsto	24 mesi	48 mesi



Bagnoli per lo Spegnimento



Fosse di Invecchiamento