

DEPOSITO DELLA CALCE: IT-BR-003-FASANO

CalceViva è un'azienda specializzata nella produzione di calce e suoi derivati, un gruppo attento alle nuove esigenze di benessere abitativo e di tutela dell'ambiente, nel solco di un'antica e prestigiosa tradizione del costruire. Una storia che inizia nel 1945 con l'attività dell'Adriatica Legnami nel campo della lavorazione di legnami per l'edilizia, e che continua oggi con CalceViva, impegnata nella produzione di calce di elevata qualità e purezza.

Dati Identificativi del Deposito della Calce

Matricola	IT-BR-003-Fasano
Ubicazione	Fasano (BR) – SS 16, Km 855,500
Numero Fosse della Calce	5
Dimensioni Fosse della calce	Fossa A: m ³ 64 (m 4,00 x 4,00 x 4,00 h) Fossa B: m ³ 64 (m 4,00 x 4,00 x 4,00 h) Fossa C: m ³ 64 (m 4,00 x 4,00 x 4,00 h) Fossa D: m ³ 64 (m 4,00 x 4,00 x 4,00 h) Fossa E: m ³ 128 (m 8,00 x 4,00 x 4,00 h)

Lotti di Grassello di Calce in invecchiamento presso il Deposito

	Lotto L0211-A	Lotto L0211-B	Lotto L0211-C	Lotto L0211-D	Lotto L0211-E
Tipo di grassello (UNI EN 459:2010)	CL90 (S PL)				
Quantità (tonn)	80	80	80	80	160
Origine del Calcare	Calcare di Caranna				
Cottura	Forni continui verticali a tiraggio naturale, a fiamma indiretta, alimentati a legna	Forni continui verticali a tiraggio naturale, a fiamma indiretta, alimentati a legna	Forni continui verticali a tiraggio naturale, a fiamma indiretta, alimentati a legna	Forni continui verticali a tiraggio naturale, a fiamma indiretta, alimentati a legna	Forni continui verticali a tiraggio naturale, a fiamma indiretta, alimentati a legna
Cottura Temp. Max	900-1000°C	900-1000°C	900-1000°C	900-1000°C	900-1000°C
Modalità spegnimento	Idratatore meccanico				
Data Spegnimento	16/02/2011	16/02/2011	16/02/2011	16/02/2011	16/02/2007
Data Apertura Fossa	16/02/2012	16/02/2013	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2011
Tempo di invecchiamento previsto	12 mesi	24 mesi	48 mesi	48 mesi	48 mesi



Forni



Fosse della Calce



Sigilli di chiusura